

Наименование продукта: **Масло индустриальное гидравлическое МГ-8 СТО 78689379-82-2021**

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. 8(8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям".

Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-82-2021 "Масло индустриальное гидравлическое МГ - 8" с изменением № 1

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.В.22108/21, срок действия с 09.06.2021 г. по 08.06.2024 г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии: 32

Дата изготовления: 20 апреля 2024 г.

Дата, время отбора: 20.04.2024 21:00:00

Дата испытания: 20 апреля 2024 г.

Место отбора: Т0001 Титул 051

Количество, т: 210,000

Объем, м³: 254,083

Уровень взлива, см: 887,1

Температура, °С: 45,2

Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8235

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С при 40 °С	мм ² /с	-	не более 2,9 в пределах 7 - 10	2,4 8	ГОСТ 33
2	Вязкость кинематическая при минус 30 °С	мм ² /с	-	не более 1000	357	ГОСТ 33
3	Плотность при 15 °С	кг/м ³	-	не более 850	827	ГОСТ Р 51069
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	не менее 135	не ниже 135	173	ГОСТ 4333
5	Температура текучести	°С	-	не выше минус 42	минус 48	ГОСТ 20287 (метод А)
6	Содержание механических примесей	% масс.	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
7	Массовая доля воды	%	-	следы	следы	ГОСТ 2477
8	Внешний вид	-	-	прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества	прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества	Визуально
9	Кислотное число	мг КОН/г масла	-	не более 0,2	соответствует	ASTM D 974
10	Цвет	ед. ЦНТ	-	не более 1,0	менее 0,5	ГОСТ 20284
11	Содержание серы	%	-	Не нормируется. Определение обязательно	соответствует	ASTM D 4294

Код ОКПД2: 19.20.29.140

Заключение: Качество продукта соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" и СТО 78689379-82-2021 с изменением №1.

Дополнительная информация:

Применяется для смазывания легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, в машинах и механизмах промышленного оборудования, в качестве гидравлических жидкостей, условия работы которых не предъявляют особых требований к антикоррозионным свойствам масел, а также как базовое масло.

1. В соответствии с примечанием к таблице 2 СТО 78689379-82-2021 с изм. 1 показатели 2, 9, 11 гарантируются технологией производства и определяются 1 раз в год, а также при смене сырья и изменении технологии производства.
2. Масло индустриальное гидравлическое МГ-8 содержит антиокислительную присадку Агидол-1 в количестве не более 0,35 % масс.
3. Показатели, определяемые по письму № 4747/ТАЦГО/ОВЭД/Вн(331) от 17.08.2021:
 1. Кинематическая вязкость при 50°C по ISO 3104, мм²/с: 6,4
 2. Температура текучести по ISO 3016 (метод А), °C: минус 48
 3. Цвет по ASTM D 1500, единицы ASTM: менее 0,5
 4. Температура начала кипения по ASTM D 86, °C: 311,0
 5. Объемная доля испарившегося масла по ASTM D 86, %:
 - объемная доля испарившегося масла при температуре 210 °C: 0,0
 - объемная доля испарившегося масла при температуре 250 °C: 0,0
 - объемная доля испарившегося масла при температуре 300 °C: 0,0
 - объемная доля испарившегося масла при температуре 350 °C: 51,0
 6. Количество керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до температуры 350°C по ASTM D 1160, °C: 18,8
 7. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле по ASTM D 92, °C: 173

Гарантийный срок хранения:

5 лет со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения масла

Инженер-химик лаборатории по контролю качества:

 Садретдинова Р.Р.

Паспорт качества распечатал:
