



Нефтепродукты производства АО "ТАИФ-НК"  
на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT  
[www.onlinecontract.ru](http://www.onlinecontract.ru)



## АО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес: 423574, РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд.45, оф. 108, место производства: г. Нижнекамск, промышленная зона  
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-11, 38-16-12, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

### Паспорт продукции № 43858 Остаточный продукт гидрокрекинга гудрона СТО 48671436-014-2020

Номер партии: 6  
Дата изготовления: 16.01.2022  
Дата отбора пробы: 16.01.2022  
Место отбора пробы: Р-1 (ТЭЦ-1)  
Номер резервуара: Р-1 (ТЭЦ-1)  
Уровень наполнения, м: 4.800  
Размер партии (масса), т: 6 466.6  
Дата проведения испытаний: 16.01.2022  
Дата оформления паспорта: 16.01.2022

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества ISO 9001:2015.  
Сертификат BVC № RU003117,  
срок действия до 06.03.2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по СТО 48671436-014-2020	Фактически	Метод испытания
1	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более	5	2,1	ГОСТ 6258
2	Зольность, %, не более	0,14	0,008	ГОСТ 1461
3	Массовая доля механических примесей, %, не более Вид I Вид II Вид III	0,5 1,0 1,5	0,56	ГОСТ 6370
4	Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,3	ГОСТ 2477
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6307 и п. 7.5 ГОСТ 10585
6	Массовая доля серы, %, не более	2,5	1,809	ГОСТ 32139
7	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	10	2,21	ГОСТ 32505
8	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	70	138	ГОСТ 4333
9	Температура застывания, °С, не выше	10	Минус 8	ГОСТ 20287 (метод Б)
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее	39900	39900	ГОСТ 21261
11	Плотность при 15 °С, кг/ м3	Не норм-ся.Опр-ние обязательно	1014,8	ASTM D 1298, ГОСТ Р 51069
12	Плотность при 20 °С, кг/ м3	Не норм-ся.Опр-ние обязательно	1010,0	ASTM D 1298, ГОСТ 3900
13	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об., не более	30	23,4	ГОСТ 33359

#### Дополнительные показатели:

Фракционный состав по ASTM D 86:  
температура начала кипения, °С: 227  
при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему): 4  
при температуре 350 °С перегоняется, % (по объему): 26

**Примечание:** Остаточный продукт гидрокрекинга гудрона изготовлен с применением процесса гидроконверсии тяжелых остатков.

**Заключение:** Остаточный продукт гидрокрекинга гудрона соответствует требованиям СТО 48671436-014-2020. В соответствии с п.п. 11 п.1 ст. 181 остаточный продукт гидрокрекинга не относится к средним дистиллятам.

Лаборатория Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, АО "ТАИФ-НК".

Инженер-химик (сменный)  
(уполномоченное лицо)

А.В. Емельянова

М.П.

